

奎克 防锈油				
产品牌号	油膜特性	防锈期限	闪点	产品特性
Ferrocoat 130 MH	化学膜	< 3月	不适用	适用于各类黑色金属的水基型防锈乳液，提供工序间短期防锈。采用浸泡或喷涂作业，使用温度最高可达90℃，具有优异的薄膜易清洗特性。
Ferrocoat 5856 BF T1	油性膜	12-18月	70℃	溶剂型防锈油对各种黑色及有色金属提供长期防锈保护，油膜更薄，具有更强的水置换和指纹中和能力，获得 Timken 公司认可。推荐使用于各类喷淋和浸渍系统。
Ferrocoat 372 T1	蜡质膜	12-18月	70℃	薄膜型，能给黑色及有色金属提供中期到长期室内保护，也适合产品出口的海运防锈。防锈薄膜的蜡状属性减少了包装中的滴油与粘着现象，推荐使用于各类喷淋和浸渍系统。
Ferrocoat 5815 LVO	蜡质膜	>24月	131℃	触变性溶剂分散型防锈剂，能给黑色及有色金属提供长期的室内和室外防锈保护，特别适用于产品出口的防锈保护，具有高闪点和低 VOC 特点。推荐使用于涂刷和浸渍系统。